

環境配慮 無鉛遮熱顔料使用高反射型塗料
二液弱溶剤型シリコン樹脂塗料



クールくん シリーズ

抜群の信頼と実績を誇る3商品が
クールくんシリーズとして
高反射型遮熱塗料で誕生です!



クールくん マイルド優雅



クールくん マイティーシリコン



クールくん トウキマイルド

様々な屋根をクールに塗装

クールくんは

※ノンアスベスト品除く

金属屋根、薄形化粧スレート、波形スレートだけでなく、
陶器瓦、乾式コンクリート瓦、セメント瓦にも

※高反射プライマーを下塗りすればさらに威力発揮

遮熱効果を発揮!!



塗装上の注意

- ◎ クールくんシリーズは充分に攪拌してからご使用下さい。
- ◎ クールくんシリーズは他の塗料と相溶性がありませんので絶対に混合しないで下さい。
- ◎ 主剤と硬化剤を混合後、直ちに攪拌して下さい。ゲル化の危険性があります。
- ◎ クールくんシリーズは硬化剤混合後、5時間以内に使用して下さい。
- ◎ 朝夕の結露時期、被塗物が異常に高温の時（60℃以上）、降雪雨の予想される時は塗装を避けて下さい。
- ◎ 塗装ミストの飛散により周辺を汚し、トラブルとなる事があります。塗装ミストが飛散しないように十分な養生を行って下さい。
- ◎ クールくんは塗料の特性上、厳しい気象条件下では可使時間が極端に短くなる場合があります。特に高温多湿の下で使用される場合は硬化剤と混合後は出来るだけ速やかに使用して下さい。
- ◎ 極端な厚塗りや塗装間隔が3時間以内の場合、リフティングを起こす可能性がありますのでご注意ください。
- ◎ ハケ・ローラーで銀色系を塗装する場合、仕上がりが悪くなります。
- ◎ クールくんシリーズはなるべく専用シンナーでのご使用を推奨いたします。

使用上の注意

- ◎ 取扱いは、火気の無いところで行って下さい。
- ◎ 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
必要に応じて有機ガス用防毒マスク、送気マスクをご使用下さい。
- ◎ 取扱中は、できるだけ直接触れないようにし、必要に応じて保護具（保護メガネ、長袖の作業着、保護手袋など）を着用して下さい。
- ◎ 作業中、気分が悪くなった場合は、清浄な空気のある場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ◎ 詳細な内容は、安全データシート（MSDS）をご確認下さい。

® オリエンタル塗料工業株式会社

本社・工場 ☎547-0001 大阪市平野区加美北4丁目5番38号
TEL (06) 6791-4031(代表) FAX (06) 6791-4034

東日本営業所 ☎343-0036 埼玉県越谷市三野宮476 ミルトクラール1番館102
TEL (048) 940-3927

福岡営業所 ☎814-0161 福岡市早良区飯倉3丁目29-8
TEL (092) 831-2281

御用命は右記販売店へ